



# GLUE

## Información Técnica

### Características

El adhesivo cementoso **VISANCOL GLUE** está formulado según la norma UNE EN 12004 como adhesivo para interiores, proporcionando una excelente puesta en obra del producto debido a su trabajabilidad y un apropiado agarre.

**VISANCOL GLUE** está formulado a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos diversos.

### Propiedades Físicas y Químicas

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Apariencia</b>                           | Polvo blanco o gris                 |
| <b>Granulometría</b>                        | 100% pasa por el tamiz 1mm.         |
| <b>Agua de amasado</b>                      | 21 ± 1 % ( 5.00 a 5.5 litros/saco ) |
| <b>Densidad aparente en polvo</b>           | 1.55 g/cm <sup>3</sup>              |
| <b>Densidad aparente en pasta</b>           | 1.8 g/cm <sup>3</sup>               |
| <b>Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)</b> | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>             |

### Aplicaciones

Aplicación en pavimentos y paramentos interiores, para colocación de piezas cerámicas de absorción media – alta (≥3%) y tradicional.

Tamaño de pieza formato pequeño y bajo peso (15 kg/m<sup>2</sup>).

### Soporte

Enlucidos convencionales a base de cemento.

Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos débiles.

El soporte deberá ser resistente, plano (tolerancia máx. 3 mm medidos con regla de 1 m), perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%. Para ello debe haber pasado mínimo 20 días desde la realización del enfoscado. En caso que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecer el soporte previamente.

### Modo de empleo

1. Amasar con agua limpia, de forma manual o mecánica hasta conseguir una masa homogénea, exenta de grumos, con un 21% de agua (aprox. 5.25 L/saco).
2. Dejar reposar 5 min. y reamasar.
3. Extender la pasta sobre el soporte, en paños pequeños (entre 1-2 m<sup>2</sup>) y peinarla con llana dentada (apropiada al formato de baldosa) para regularizar el espesor.
4. Colocar los materiales cerámicos presionando sobre el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, asegurándose que el cemento cola esté todavía plástico y no ha formado una película superficial que evite su adhesión.



# GLUE

## Información Técnica

### Normas a cumplir

Respetar agua de amasado.

Respetar las juntas de construcción y juntas entre plaquetas (mínimo 2 mm)

Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para rejuntado en suelos.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.

Asegurarse que el adhesivo moja la yema de los dedos antes de proceder a la colocación de baldosas.

No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad interna sea superior al 3%

### Rendimiento

El consumo aproximado del **GLUE** es de 4 Kg/m<sup>2</sup> por aplicación simple.

El consumo aproximado del **GLUE** es de 8 Kg/m<sup>2</sup> por aplicación doble.

### Almacenamiento

En envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

### Formatos de presentación

Para mayor seguridad **GLUE** se envasa en sacos de doble hoja de papel y lámina de plástico.

El producto se presenta en palets retractilados de 56 sacos (1400 Kg.) de 25 Kg.

La información contenida en esta Hoja de Especificaciones Técnicas está basada en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el producto, y no implica una garantía expresa debido a la diversidad de condiciones de formulación y aplicación. Por ello, el cliente debe ensayar la idoneidad del producto para las aplicaciones y condiciones de uso previstas.